

OCRESÍN 16

Fe ₂ O ₃	29.100%
SiO ₂	8.200%
CaOSO ₄	45.490%
MgO	1.050%
S	0.050%
pH	6.5

Sales solubles H ₂ O	0.600%
Pérdida por calcinación	8.900%
Opacidad	69%
Poder colorante	54%
Densidad	900 g/L
Absorción de aceite	20.100 g/100g

Forma de partícula

50 Micras	100.00%
25 Micras	91.88%
15 Micras	89.77%
10 Micras	79.82%
5 Micras	60.61%
2 Micras	25.27%
1 Micra	5.49%

La información contenida en este documento se da de buena fe y según nuestros conocimientos actuales, pero no supone garantía explícita o implícita por nuestra parte. Por tanto, nuestros clientes deben ensayar el producto en las condiciones de uso previstas a fin de comprobar el grado de idoneidad para cada aplicación concreta.