

SOMBRA CALCINADA 25

Fe ₂ O ₃	78.700 %
SiO ₂	8.000 %
CaO	3.490 %
MgO	2.500 %
Mn	1.050 %
S	0.050 %
pH	6.5

Sales solubles H ₂ O	0.600%
Pérdida por calcinación	6.900%
Opacidad	89%
Poder colorante	64%
Densidad	910 g/L
Absorción de aceite	6.070 g/100g

Forma de partícula

50 Micras	100.00%
25 Micras	93.88%
15 Micras	89.77%
10 Micras	79.62%
5 Micras	60.65%
2 Micras	25.34%
1 Micra	5.49%

La información contenida en este documento se da de buena fe y según nuestros conocimientos actuales, pero no supone garantía explícita o implícita por nuestra parte. Por tanto, nuestros clientes deben ensayar el producto en las condiciones de uso previstas a fin de comprobar el grado de idoneidad para cada aplicación concreta.